

Erstatter: 10.08.2009

Dato: 2012-03-14

Akryl Basic 3912

Akryl Basic er en akryl fugemasse som egner seg til tetting av sprekker inne. Fester mot tørre rene flater på de fleste bygningsmaterialer som f.eks betong, puss, tre, tegl og gips. Benyttes også til lydisolering

- Akryl fugemasse
- Inne
- Overmalbar
- Fester til de fleste materialer uten primer

TEKNISK DATA

Produkttype:	Akryl dispersjon
Konsistens:	Pasta
Emballasje:	300 ml patron 600 ml pølse
Farge:	Hvit
Løsemiddel:	Vann
Tørrestoff:	Ca 80 %
Densitet:	Ca 1610 kg/m ³
Bearbeidingsstid:	0 - 25 min.
Skinnherding:	25 - 30 min
Bevegelsesopptak:	7,5 %
Herdetid:	1-7 døgn, avhengig av dybde, bredde, temperatur og luftfuktighet
Overmalbar:	Etter 24 timer
Arbeidstemp.:	+5° C - +40 °C
Oppbevaring:	Minst 24 mndr. i uåpnet emballasje ved romtemperatur. Tåler ikke frost.

FORBEHANDLING

For best mulig resultat skal underlaget være rent, tørt og fritt for støv og løse partikler.

PÅFØRING

Skjær av plastspissen i 45° vinkel, noe smalere enn fugens bredde. Skru av spissen og skjær av patronspissen. Benytt egent fugepistol ved påføring. Jevn fugen med en fuktet fugepinne. Bruk bunnfyllingslist ved brede fuger

BEGRENSNING

Ingen eller begrenset feste til PE, PP, teflon og andre fete plaster samt bitumen.

Kun til innvendig bruk

FORBRUK

Fugebredde	Fugedybde	ant meter pr patron
5	5	12 meter
10	5	6 meter
15	6	3,3 meter
25	8	1,5 meter

HELSE OG MILJØ

Brannfare: Ingen
Helsefare: Ingen.

Oppbevares utilgjengelig for barn

Se sikkerhetsdatablad for mer informasjon

RENGJØRING

Generelt bør god renslighet overholdes. Fugemasse på huden fjernes med tørr klut, og vask med såpe og vann. Verktøy rengjøres med en fuktig klut og Casco Limvask ved behov, før det har herdet. Herdet fugemasse fjernes mekanisk.

SUPPLERENDE PRODUKTER

Casco skjelettpistol 6172 eller Casco ProGun P160

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker ut-lukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



SIKA NORGE AS
Postadresse:
Postboks 71
2026 SKJETTEN
Tlf.: +47 67 06 10 90
Web: www.casco.no