

Erstatter: 2012-01-06

Dato: 2016-06-21

# Allseason Flex Foam 3932

En-komponent polyuretanskum  
AllSeason FlexFoam brukes til isolering og  
tetting rundt dører og vinduer,  
rørgjennomganger og til fylling av hull  
(maks 20 cm).

God vedheft til byggematerialer. Gode lyd- og  
varmesioleringsegenskaper. God bestandighet  
mot vann, olje, bensin, etc.

- Kan brukes ned til  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  utetemperatur
- Kan brukes med eller uten pistol
- Hurtigherdende, kan bearbeides etter ca. 30 min
- Permanent elastisk, opptar bevegelser på 25 %
- Velegnet til trekonstruksjoner
- Hefter også på fuktige flater

## TEKNISK DATA

Produkttype:	En-komponent polyuretanskum
Emballasje:	700 ml
Farge:	Gul/hvit
Drivmiddel:	Propan/Isobutan/DME
Egenvekt:	$20\text{-}25\text{ kg/m}^3$
Skinndannelse:	Ca. 10 min v/ $+23\text{ }^{\circ}\text{C}$ , 50 % RF
Herdetid:	Overflatetørr etter Ca. 5-10 min. Kan bearbeides etter ca. 30 min ved 30 mm tykkelse avhengig av temperatur og luftfuktighet. Utherdet etter 12 timer ved $+23\text{ }^{\circ}\text{C}$ og 30 mm Tykkelse. Utherdet etter 18 timer ved $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ og 30 mm tykkelse.
Cellestruktur:	Mellomfin
Vannopptagelse:	1,5 vol. % iht. DIN 53433
Arbeidstemperatur:	$-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ til $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Best Ved $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Flasken bør holde romtemperatur.
Temperaturbestandighet:	$-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ til $+90\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Kortere tid $-65\text{ }^{\circ}\text{C}$ til $+130\text{ }^{\circ}\text{C}$
K-verdi, 50 mm tykkelse:	0,03 W/mK
Lydisolering:	$R_{ST,W}=60\text{ db}$

Forbruk:	Ca. 50 lm ved en fuge-diameter på 30 mm, eller ca. 30 liter fritt skum
Tilbehør:	Beskyttelseshansker og Brilller, samt rensesvæske
Lagringstid:	12 md. Ikke over $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Skal oppbevares stående.

## VEDHEFT

Hefter til de fleste byggematerialer, bortsett fra polyetylen, silikon, polypropylen og teflon.

## FORBEHANDLING

Flatene skal være rene, fri for is, fett, olje og løse partikler. Vindus- og dørkarmen skal være festet og avstivet, så de ikke presses bort når skummet ekspanderer. Ved meget tørre flater, fuktes disse før det skummes, for å sikre optimal ekspansjon. Dekk til områder hvor det ikke ønskes skum.

## PÅFØRING

Bruk alltid beskyttelseshansker og vernebriller. Rist flasken grundig, minst 20 ganger og fjern beskyttelseshetten.

#### VED BRUK AV PISTOL

Skru på pistolen til du hører et klikk. La pistolen stå på flasken hvis det er kort tid til du skal skumme igjen når du ikke har brukt opp alt skummet. Er flasken tom, så må en flaske NBS Rensevæske for pistolskum monteres. Den bør stå på til pistolen skal brukes igjen. Se også piktogrammet på flasken.

#### VED BRUK AV FUGERØR

Skru og trykk forsiktig plastrøret på ventilen. Snu flasken på hodet, og trykk lett på ventilen med to fingre på hver side av røret til skummet kommer ut. Se piktogrammet på flasken. Fyll fugen ikke mer enn ca. 50 %. La plastrøret sitte på, hvis ikke hele innholdet brukes. Når flasken skal brukes neste gang, klippes plastrøret av ned til herdet skum.

#### OBS!

Ikke anvendt skum har begrenset holdbarhet i ca. 2 uker. Etter ca. 30 min kan overflødig skum skjæres bort. Herdet skum kan overmales eller fuges med elastisk fugemasse.

#### RENGJØRING

Bruk beskyttelseshansker og briller og unngå å få skum på huden, da det etter herding kun kan fjernes mekanisk. Ikke herdet skum kan fjernes med aceton, FoamGun Cleaner 3937 eller matolje, og herdet skum fjernes mekanisk.

#### SUPPLERENDE PRODUKTER

FoamGun Pro og FoamGun Cleaner.

#### FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

#### HELSE OG MILJØ

Brannfare: Meget brannfarlig  
Helsefare: Inneholder isocyanat, MDI

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON SE SIKKERHETS DATABLAD

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskafe eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



SIKA NORGE AS  
Postadresse:  
Postboks 17  
2026 SKJETTEN  
Tlf.: +47 67 06 10 90  
Web: www.casco.no