

## Building Acrylic 3920-3925

Building Acrylic fugemasse er en halv elastisk universal fugemasse som egner seg til tetting inne og ute. Utmerket til tetting rundt dør- og vinduskarmer, byggelementer, rør osv. God vedheft mot de fleste bygningsmaterialer.

- Høykvalitets akryl
- Ute og inne
- Overmalbar
- Fester til de fleste materialer uten primer
- Inneholder ikke løsemidler, ftalater eller APEO
- Kan benyttes som akustikk fugemasse

### TEKNISK DATA

Produkttype:	Akryl dispersjon
Konsistens:	Tiksotrop pasta
Emballasje:	300 ml
Farge:	3920 Hvit, 3921 Brun, 3922 Grå, 3923 Svart, 3925 Beige
Løsemiddel:	Vann
Tørrstoff:	85 %
Densitet:	Ca 1600 kg/m <sup>3</sup>
Shore A:	Ca. 55
Bevegelsesopptak:	12,5 %
Bearbeidingstid: 0 - 15 min.	
Klebefri:	Ca 30 min
Herdetid:	1-7 døgn, avhengig av dybde, bredde, temperatur og luftfuktighet
Temp.bestandighet:	-30 °C - +70° C
Arbeidstemp.:	+5° C - +40 °C
Oppbevaring:	Minst 24 mndr. i uåpnet emballasje ved romtemperatur. Tåler ikke frost.

### FORBEHANDLING

For best mulig resultat skal underlaget være rent, tørt og fritt for støv og løse partikler.

### PÅFØRING

Skjær av plastspissen i 45° vinkel, noe smalere enn fugens bredde. Skru av spissen og skjær av patronspissen. Benytt egent fugepistol ved påføring. Jevn fugen med en fuktet fugepinne. Bruk bunnfyllingslist ved brede fuger. Kan overmales etter en time ved mindre sprekker, når gjennomherdet ved 5-10 mm brede fuger.

### BEGRENSNING

Ingen eller begrenset feste til PE, PP, teflon og andre fete plaster samt bitumen.

Ved utvendig bruk må fugen være overflatetørr før den utsettes for fuktighet. Må herde før den fryser.

### FORBRUK

Fugebredde	Fugedybde	ant meter pr patron
5	5	12 meter
10	5	6 meter
15	6	3,3 meter
25	8	1,5 meter

## HELSE OG MILJØ

Brannfare: Ingen  
Helsefare: Ingen.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Se sikkerhetsdatablad for mer informasjon.

## RENGJØRING

Generelt bør god renslighet overholdes. Fugemasse på huden fjernes med tørr klut, og vask med såpe og vann. Verktøy rengjøres med en fuktig klut og Casco Limvask ved behov, før det har herdet. Herdet fugemasse fjernes mekanisk.

## SUPPLERENDE PRODUKTER

Casco skjeletpistol 6172 eller Casco ProGun P160.

## FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

## FARGE

Produktnr	Farge	NCS kode
3920	White	S0502-Y
3921	Brown	S020-Y70R
3922	Grey	S3502-Y
3923	Black	S8505-R80B
3925	Beige	S2020-Y30R

( Angitt NCS kode er nærmest)

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



SIKA NORGE AS  
Postadresse:  
Postboks 71  
2026 SKJETTEN  
Tlf.: +47 67 06 10 90  
Web: [www.casco.com](http://www.casco.com)