

## AquaProff 3431

Aqua Proff er et akryl-copolymer dispersjonslim for liming av sveisbare vinyltapeter på våte rom og til non-wovenmaterialer. Limet har god klebeevne i våt tilstand og er tilpasset påføring med rull på sugende underlag.

- Til veggvinyl
- Høyt tørrstoff innhold
- Smidig påføring ved oppsetting av veggvinyl

### TEKNISK DATA

Basis:	Dispersjonslim på akrylbasis
Egenvekt:	Ca 1400 kg/m <sup>3</sup>
Emballasje:	10 liter
Farge:	Hvit/Lys beige
Tørrstoff:	Ca 75 %
Løsemiddel:	Vann
Konsistens:	Tykk tiksotrop
PH:	ca 7,6
Påføringstemp:	min +15 °C
Påføringsverktøy:	Langhåret maler rulle eller limspreder
Forbruk:	1 ltr til 3-5 m <sup>2</sup>
Monteringstid:	0 - 15 min avhengig av underlag, temperatur og luftfuktighet
Rengjøring:	Med såpe og vann før limet er herdet. Tørket lim fjernes med Rødsprit eller Casco limvask
Oppbevaring:	12mndr. i uåpnet forpakning. Oppbevares frostfritt.

### FORBEHANDLING

Riv bort all gammel tapet. Sparkle med Casco HusFix eller annen fuktbestandig sparkel. Sterkt sugende flater grunnes med utspedd lim (en del til en del vann). Vask malte flater og gammel vinyl med Casco Grovrent. Skyll godt

### PÅFØRING / OPPSETTING

Påfør lim på veggen for 1-2 høyder. Press ut all luft. Ved montering på sugende underlag monteres direkte mens på tette underlag brukes sen våtliming. OBS! Ved oppsetting på tett underlag, vær nøye med oppsettingstidspunkt i limet. Montering må ikke foretas om limet har tørket til heftlimstadiet. Stor fare for blæredannelse. Sett tapeten etter materialfabrikantens anvisninger. Pass på at det er tilstrekkelig med lim på underlaget, og gni godt fast.

Før rommet tas i bruk kreves en tørketid på ca. 2 / 7 døgn på sugende / tett underlag.

### HELSE OG MILJØ

Brannfare: Ikke brannfarlig  
Helsefare: Ikke merkepliktig

For ytterligere informasjon se Sikkerhetsdatablad.

### FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.



Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



SIKA NORGE AS  
Postadresse:  
Postboks 71  
2026 SKJETTEN  
Tlf.: +47 66 67 06 10 90  
Web: [www.casco.no](http://www.casco.no)