

## Cascol Indoor 3304



- Snekker- og sløydlimet
- Lang lagringstid
- Kort presstid

Cascol Indoor er et dispersjonslim til treliminger innendørs, ved for eksempel fugeliming og monteringsarbeider av møbler og andre trearbeider. Ikke til bærende konstruksjoner.

### TEKNISKE DATA

<b>Produkttype:</b>	Dispersjonslim på PVAC Basis
<b>Emballasje:</b>	100 ml, 300 ml, 750 ml, 5 l kanne
<b>Farge:</b>	Hvit, fargeløs når herdet
<b>Løsningsmiddel:</b>	Vann
<b>Tørrestoff:</b>	47 %
<b>Konsistens:</b>	Tyktflytende
<b>Densitet:</b>	1080 kg/m <sup>3</sup>
<b>Ph:</b>	5-7
<b>Viskositet:</b>	8000-16000 mPas, Brookfield RVT, sp. 6; 20 rpm, 25°C
<b>Moneringstid:</b>	0-10 min.
<b>Fukttinnhold i materialer:</b>	Anbefalt mellom 7-10 %
<b>Påføringstemperatur:</b>	+ 10°C- +70°C
<b>Fuktbestandighet:</b>	Klasse D2
<b>Forbruk:</b>	60-200 g/m <sup>2</sup> , på hardtre og eksotiske treslag anbefales det å lime begge flater.
<b>Presstid:</b>	Minst 5 min. Presstrykket kan løsnes etter 10-70 min. ved + 20°C. Dersom limfugen varmes opp kortes presstiden.
<b>Oppbevaring:</b>	36 mndr. i uåpnet emballasje. Oppbevares svakt. Bør omrøres godt før bruk ved lengre lagringstid.

### FORBEHANDLING

Underlaget skal være rent, tørt, mest mulig nybearbeidet og fritt for løse partikler. Best resultat oppnås med nyslippede eller nyhøvlede materialer.

### PÅFØRING

Påføres direkte fra limflasken, med tannet sparkel, med rull/pensel eller mekanisk limspreder. En eller begge flatene påføres et jevnt sjikt med lim. Sammenføyning kan skje umiddelbart. Ved liming av harde materialer, og materialer som er vanskelige å lime, for eksempel teak, skal limet påføres på begge flater. Limet må alltid kjøles klebrig ved sammenføyning. Benytt ikke redskap av jern, da misfarging kan forekomme. Emner i eik kan reagere med komponentene i limet som kan gi misfarging. Vi anbefaler en pre-test ved liming av eik.

### RENGJØRING

Generelt bør god renslighet overholdes. Lim på huden fjernes med tørr klut, og vask med såpe og vann. Verktøy rengjøres med vann før det er herdet. Herdet lim fjernes med Casco Limvask eller rødsprit.



## HELSE OG MILJØ

Brannfare: Ingen  
Helsefare: Produktet vurderes ikke merkepliktig  
Ytterligere info: Se Sikkerhetsdatablad

## FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

---

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskafe eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



SIKA NORGE AS  
Postadresse:  
Postboks 71  
2026 SKJETTEN  
Tlf.: +47 67 06 10 90  
Web: [www.casco.no](http://www.casco.no)