

Erstatter: 2011-11-11

Dato: 2012-01-25

Cascol Winter 3303

Cascol Winter er et temperaturbestandig dispersjonslim for fugeliming og monteringsarbeider inne ved lave temperaturer. Ikke til bærende konstruksjoner.



- Til liming ved temperaturer ned til -10°C
- Tåler gjentatte nedfrysninger til -40°C
- Kan benyttes etter optining
- Kan benyttes ved temperaturer mellom -10°C og +70°C uten at limfugens holdfasthet reduseres

TEKNISKE DATA

Produkttype:	Polyvinylacetat-dispersjon
Emballasje:	750 ml
Farge:	Gråaktig
Løsningsmiddel:	Vann og etanol
Tørrestoff:	44 %
Konsistens:	Tyktflytende
Densitet:	1120 kg/m ³
Ph:	4-6
Viskositet:	Ca. 18 000 mPas, Brookfield LVT, sp.4,6 rpm, 25°C
Monteringstid:	0-15 min.
Fukttinnhold i materialer:	Anbefalt mellom 7-10 %
Påføringstemperatur:	+ 10°C- +70°C
Fuktbestandighet:	Klasse D2
Forbruk:	150-250 g/m ² , på hardtre og eksotiske treslag anbefales det å lime begge flater.
Presstid:	20 min. - 24 timer av temperatur
Oppbevaring:	36 mndr. i uåpnet emballasje. Oppbevares svalt. Bør omrøres godt før bruk ved lengre lagringstid. Tåler periodevis oppbevaring ned til -40°C.

FORBEHANDLING

Underlaget skal være rent, tørt, mest mulig nybearbeidet og fritt for løse partikler. Best resultat oppnås med nyslippede eller nyhøvede materialer.

PÅFØRING

Påføres direkte fra limflasken, med tannet sparkel, med rull/pensel eller mekanisk limspreader. En eller begge flatene påføres et jevnt sjikt med lim. Sammenføyning kan skje umiddelbart. Ved liming av harde materialer, og materialer som er vanskelige å lime, for eksempel teak, skal limet påføres på begge flater. Limet må alltid kjennes klebrig ved sammenføyning. Benytt ikke redskap av jern, da misfarging kan forekomme. Emner i eik kan reagere med komponentene i limet som kan gi misfarging. Vi anbefaler en pre-test ved liming av eik.

LIMING AV UNDERGULV

Cascol Winter er testet og godkjent av Norsk Treteknisk Institutt til liming ned til -10°C. Påfør limet i striper på bjelkelaget. Platen monteres så snart som mulig, og senest innen 15 min. Fest platen med anbefalt stift eller skrue. Benytt gjerne Casco dobbelnesekork for legging av to limstrenger samtidig.

Påfør en limstreng i not og fjær. Press sammen så snart som mulig. OBS! Påfør så mye lim at det trenger ut lim ved sammenpressing for fuktforsegling. Overskudd av lim skrapes godt vekk med en sparkel når det er herdet.

PRESSTRYKK

Cascol Winter gir et godt resultat ved lavt trykk. 1-3 kg/m² er tilstrekkelig under forutsetning av at dette trykk gir god kontakt i fugen, men høyere presstrykk bør benyttes hvis mulig. Spikerliming gir tilfredsstillende presstrykk. Normalt blir presstiden lengre ved lavere temperatur. Ved fugeliming av f.eks. furu i romtemperatur, er presstiden ca. 20 min. Ved liming ved -10°C, er presstiden ca. 24 timer.

RENGJØRING

Generelt bør god renslighet overholdes. Lim på huden fjernes med tørr klut, og vask med såpe og vann. Verktøy rengjøres med vann før det er herdet. Herdet lim fjernes med Casco Limvask eller rødsprit.

SUPPLERENDE PRODUKTER

Casco dobbeltnesekork

HELSE OG MILJØ

Brannfare:	Brannfarlig
Helsefare:	YL gruppe 1
Ytterligere info:	Se Sikkerhetsdatblad

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskafe eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



SIKA NORGE AS
Postadresse:
Postboks 71
2026 SKJETTEN
Tlf.: +47 67 06 10 90
Web: www.casco.no